


Tehnični list



OZNAKA: M724

weber.san evoluzione

**Enoslojni omet za sanacijo od vode in soli
poškodovanih zunanjih in notranjih površin.
Zmes v prahu, embalirano v vrečah po 30 kg.**



PODROČJE UPORABE

Omet za sanacijo od vlage in soli poškodovanih zunanjih in notranjih površin. Površina ne sme biti izpostavljena stalnemu stiku z vodo.

LASTNOSTI

Mineralni omet z visoko paroprepustnostjo, vodoodbojnostjo in odpornostjo na soli.
Koeficient paroprepustnosti: $\lambda = 10$

PORABA

Približno 10kg na m², nanosa v debelini 1 cm.

SUROVINSKA SESTAVA

Apno, cement, peski, aditivi, mikroarmatura.

PODLAGA

Poškodovani omet in omet do 1 m nad njim popolnoma odstranimo in poglobimo ter očistimo rege med zidaki. Slabo oprijemljive fuge me zidaki nadomestimo z novimi. Poglobljene rege zapolnimo z ustreznim materialom. Primerna podlaga so opečnati in kamniti zidovi. Podlage na osnovi mavca niso primerne.

Podlago pred nanosom weber.san evoluzione očistimo s čisto vodo.

IZVEDBA

Na dan nanosa je potrebno podlago navlažiti. Suho zmes zmešamo s čisto vodo (približno 6 l na vrečo). Omet nanese ročno z zidarsko žlico, kot obrizg polnoplaskovno, v debelini 5 do 10 mm. Po 24 urah sledi drugi nanos weber.san evoluzione v debelini vsaj 20 mm. Skupna debelina nanosa lahko znaša največ 40 mm (vmesni čas 12 ur). Površino finalno izravnamo in pripravimo za nadaljnjo obdelavo.

Temperatura pri izvedbi: vsaj +5 C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju in nevarnosti omočenja površin.

EMBALIRANJE

Zmes v prahu, v vrečah po 30 kg.

SKLADIŠČENJE

Do 12 mesecev v originalno zaprti embalaži, skladiščeno v suhem in zračnem prostoru, zaščiteno pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

PRIPOMOČKI IN ORODJA

Mešalec, naprava za strojni nanos, zidarska žlica, letev

ČIŠČENJE

Pripomočke in orodje po uporabi operemo s čisto vodo.

NAVODILO

Izdaja I/2009.

INFORMACIJE

Za dodatne informacije pred nakupom lahko pokličete našo tehnično-svetovalno službo 01/781 80 10, nam pišete na elektronski naslov info@weber-terranova.si ali obiščete našo spletno stran www.weber-terranova.si

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Weber Terranova d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.